

ZARES PRAC

Cyklinowanie i lakierowanie posadzek drewnianych na ciągach komunikacyjnych w budynku szkoły.

1. Miejscowa naprawa-wymiana desek podłogowych.
2. Mechaniczne ocyklinowanie posadzek w pomieszczeniach.
3. Szpachlowanie i wyszlifowanie posadzek.
4. Lakierowanie posadzek lakierem **ANTYPOŚLIZGOWYM Domalux Clasic Silver** wraz z warstwą gruntującą. Lakier dedykowany do pomieszczeń o dużej intensywności użytkowania oraz posiadający atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi w tym budynkach szkolnych.
5. Naprawa posadzkowych wyłazów kanałowych.

Stare powłoki lakierowe należy usunąć a powierzchnię dokładnie odpylić. Sprawdzić stan techniczny klepek wymienić uszkodzone. W celu zabezpieczenia podłoża należy zagruntować lakierem podkładowym wiążącym Capon. Po wyschnięciu lakierowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym. Tak przygotowane podłoże nadaje się do lakierowania. Kolejnym niezbędną czynnością jest przygotowanie pomieszczenia do wykonania aplikacji lakieru, czyli dokładne sprzątnięcie oraz zabezpieczenie pomieszczenia. Po dokładnym usunięciu pyłu z powierzchni drewnianej, nakładać kolejne warstwy lakieru w odstępach 12 godzinnych.